

KALKVERF Stopen & Meeus

Verpakking	hoeveelheid pigment pigmentatie 5%	hoeveelheid pigment pigmentatie 10%	hoeveelheid pigment max. pigmentatie 15%
240 gram kalkverf MP 100	12 gram (1 zakje v. 12 gr.)	24 gr.(2 zakjes)	36 gr.(3 zakjes)
1 kg. Kalkverf MP 100	50 gr.(5 zakjes v 12 gr. wel afwegen)	100 gr.(pot 400 gr. of 9 zakjes wel afwegen)	150 gr.(pot 400gr. afwegen)
4 kg. Kalkverf MP 100	200 gr.(1 pot van 400 gr.afwegen)	400 gr.(1 potten 400 gr.)	600 gr.(2potten 400 gr. Afwegen)
8 kg. Kalkverf MP 100	400 gr. (1 pot van 400 gr.)	800 gr. (2 potten van 400 gr.)	1200 gr. (3 potten van 400 gr.)

*KALKVERF: 1 KG. IS VOOR ONGEVEER 10 M² PER LAAG

* 1,0-1,2 liter water per KG.kalkverf afhankelijk van de ondergrond, de verftechniek en de pigmentatie.

*Voor spateltechniek in pasta vorm ongeveer 0,9 - 1 liter water en na het mengen een paar uur laten staan.

*Kleurkaart pigmentatie staat per kleur aangegeven op de kleurkaart LET DUS GOED OP WELKE HOEVEELHEID PIGMENT MEEGEGEVEN WORDT AAN UW KLANT.

*De gedrukte kleurkaart wijkt af van de werkelijke kleuren. Het blijft een kleur indicatie.

*Voor verdere informatie zie ook technisch merkblad.

KALEI Stopen en Meeûs

kleurkaart pigmentatie in 1,6 % (maximale pigmentatie 4,8%)

Verpakking	pigment	pigmentatie in %	verpakking
750 gram Kalei KA 101	12 gram	1,6%	1 zakje
25 kg. Kalei KA 101	400 gram	1,6%	1 pot van 400 gr.

*Voor verwerking zie handleiding en technisch merkblad

STUC Granito en Deco Stopen en Meeûs

Verpakking	hoeveelheid pigment pigmentatie 2,5%	hoeveelheid pigment pigmentatie 5%	hoeveelheid pigment max. pigmentatie 7,5%
480 gram Stuc	1 zakje 12 gr.	2 zakjes van 12 gr.	3 zakjes van 12 gr.
4 kg. Stuc	100 gr. (pot 400 gr. afwegen)	200 gr. (pot 400 gr. afwegen)	300 gr. (pot 400 gr. afwegen)
16 kg. Stuc	1 pot 400 gr.	2 potjes van 400 gr.	3 potjes van 400 gr.

*Voor verwerking zie handleiding en technisch merkblad

* Inzuiging, bevochtiging en zelfs temperatuur hebben grote invloed op de uiteindelijke kleur.