

Schuller Eh'klar GmbH  
AUSTRIA  
Im Astenfeld 6  
A – 4490 St. Florian  
Tel.(0043) 07224/68 200  
Fax(0043) 07224/68 282  
E-Mail: office@schuller.eu  
www.schuller.eu



St. Florian, 25.05.22

## Technisches Datenblatt

**Produkt:** PRISMA TECH RIM

**Produkt Art. Nr.:** 91080, 91081

**Produktbeschreibung:** Schnelltrocknende Spezial-Acrylfarbe mit hoher Witterungsbeständigkeit. Geeignet für Ausbesserungsarbeiten an Autos, Motorrädern, Motorrollern und Fahrrädern, insbesondere Felgen. Gute Widerstand gegen Waschen und Abrieb. Eine 400-ml-Dose deckt eine Fläche von 1,5 bis 2 m<sup>2</sup> ab, je nach Farbe des zu Grund liegenden Lackes.

### **Technische Information:**

15 Bar folienbeschichtete Aluminium Dose

Netto Inhalt ( Volumen)	400 ml
Farbton	Siehe Farbliste
Geruch	Lösemittelgeruch
Dichte auf 20 °C	0,75-0,80 g/ml
Druck auf 20°C	4,0 +/- 0,5 Bar
Druck auf 50°C	8,0 +/- 0,5 Bar
Entflammbarkeit	< 0°C
Viskosität Ford Cup 4	Von 11" bis 11,5"
Verbleibend im Zylinder	Von 12,4% bis 17,2%
Partikelgröße in der Grindometro	Von 0 bis 2 Micron
Glanzgrad	Von 15 bis 85 Glanzgrad
Dicke 1 Kreuzgang sprühen	Von 7 bis 10 Micron
Dicke 3 Kreuzgang sprühen	Von 20 bis 30 Micron
Temperaturbeständigkeit	100-130°C

### **Trockenzeit:**

DVR : 0054623  
UID-Nummer : ATU 14258809  
ARA-Lizenznummer : 00977

Zweigstelle Büro und Lager : 4490 St. Florian, HG Linz, FN 111542h  
Zentrale : 1030 Wien, Hegergasse 7/16 , HG Wien, FN 111542h  
Diese Lieferung erfolgt ausschließlich zu unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Schuller Eh'klar GmbH  
AUSTRIA  
Im Astenfeld 6  
A – 4490 St. Florian  
Tel.(0043) 07224/68 200  
Fax(0043) 07224/68 282  
E-Mail: office@schuller.eu  
www.schuller.eu

**Schuller**  
**Eh'klar**



Staubtrocken 10 Min.  
Griffest 20 Min.  
Vollständig durch getrocknet 24 Std.

**Art. Nr./RAL Nr.:**

Art. Nr.	Farbe
91080	Silber
91081	Gold

**Kennzeichnung:**



**Directive 2004/42/CE: C.O.V.**

*Subcategory: Special finishes*

*COV value limit: 840 g/Litre*

*Max. actual contents: 640g /Litre*